

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН290721010/ от 29.07.21 г.



Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "ФУЛ ХАУЗ"

Отгружено в: Накладная № ГКД06/РЗН290721010

Наименование продукции: Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86.

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 60*40 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0850584	Ст3сп	60	40	2	RZK1640934	96	1.705	
RZN0850584	Ст3пс	60	40	2	RZK1640937	96	1.705	
RZN0850584	Ст3сп	60	40	2	RZK1640935	96	1.705	
RZN0850584	Ст3пс	60	40	2	RZK1640936	96	1.705	
Итого:						384	6.820	
Труба проф 60*40 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0855349		60	40	1.5	RZK1652652	96	1.296	
Итого:						96	1.296	
Труба проф 40*25 *1,5 (6м) Т ТУ 1373-001-77808126-10 (РТЗ)								
RZN0790544	Ст08пс	40	25	1.5	RZK1497671	240	2.059	
Итого:						240	2.059	

Номер партии	Химический состав, %							
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu
RZN0850584	0.17	0.2	0.34	0.012	0.012	0.04	0.01	0.01
RZN0850584	0.002	0	0.004	0	0	0	0	0
RZN0850584	0.17	0.19	0.33	0.014	0.01	0.03	0.01	0.01
RZN0850584	0.002	0	0.004	0	0	0	0	0
RZN0790544	0.06	0.03	0.2	0.015	0.013	0.06	0.04	0.05

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (ка/мм2.)	предел текучести бт, Н/мм2 (кас/мм2)	относительное удлинение бз %	Ударная вязкость КСU-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСU+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСU+20 С Дж/см2	сплошн-вание	прочие (при необход.)
RZN0850584	471		30					
RZN0850584			31					
RZN0850584	469		30					
RZN0850584			31					
RZN0855349								
RZN0790544	373		31					

- Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.  
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.  
 3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.  
 4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

