

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН050521019/ от 05.05.21 г.**

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "ФУЛ ХАУЗ"

Отгружено в: \_\_\_\_\_ Накладная № **ГКД06/РЗН050521019**

Наименование продукции: **Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86.**



Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 60*40 *2,5 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0790530		60	40	2.5	RZK1497852	96	2.097	
						Итого:	<b>96</b>	<b>2.097</b>
Труба проф 60*40 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0831548	Ст2пс	60	40	1.5	RZK1591315	96	1.296	
RZN0831548	Ст2пс	60	40	1.5	RZK1591316	96	1.296	
						Итого:	<b>192</b>	<b>2.592</b>
Труба проф 60*30 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0787915	Ст2пс	60	30	1.5	RZK1490076	128	1.551	
						Итого:	<b>128</b>	<b>1.551</b>
Труба проф 80*40 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0808286	Ст2пс	80	40	1.5	RZK1538711	72	1.177	
						Итого:	<b>72</b>	<b>1.177</b>
Труба проф 80*40 *2,5 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0823453	Ст3пс	80	40	2.5	RZK1570302	72	1.914	
						Итого:	<b>72</b>	<b>1.914</b>

Номер партии	Химический состав, %							
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu
RZN0831548	0.07	0.02	0.21	0.018	0.018	0.04	0.01	0.02
RZN0831548	0.07	0.02	0.21	0.018	0.018	0.04	0.01	0.02
RZN0787915	0.06	0.03	0.17	0.012	0.015	0.04	0.03	0.05
RZN0808286	0.07	0.02	0.19	0.012	0.015	0.03	0.02	0.02
RZN0823453	0.16	0.12	0.37	0.026	0.007	0.04	0.02	0.03

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кг/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кгс/мм2)	относительное удлинение бв %	Ударная вязкость КСУ-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСУ+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСУ+20 С Дж/см2	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN0790530								
RZN0831548	380		32					
RZN0831548	380		32					
RZN0787915	378		30					
RZN0808286	379		30					
RZN0823453	463		31					

- Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.  
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.  
 3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.  
 4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

