

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН290224075/ от 29.02.24 г.**



Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО «НЕСТ ТЕХНО»

Отгружено в: Накладная № ГКД06/РЗН290224075

Наименование продукции: Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86.

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 50*30 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN2620151	Ст3пс	50	30	2	RZK2693587	160	2.227	
RZN2620151	Ст3пс	50	30	2	RZK2693582	160	2.227	
Итого:						320	4.454	
Труба проф 80*40 *2,5 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN2613193	Ст3сп	80	40	2.5	RZK2665673	72	1.914	
Итого:						72	1.914	
Труба проф 60*40 *2,5 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN2596277	Ст3пс	60	40	2.5	RZK2608049	96	2.097	
RZN2614764	Ст3пс	60	40	2.5	RZK2670223	96	2.097	
RZN2614764	Ст3пс	60	40	2.5	RZK2670222	96	2.097	
RZN2614764	Ст3пс	60	40	2.5	RZK2670225	96	2.097	
RZN2596277	Ст3пс	60	40	2.5	RZK2608050	96	2.097	
Итого:						480	10.485	
Труба проф 30*20 *1,8 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN0860134	Ст3сп	30	20	1.8	RZK1664752	400	3.048	
Итого:						400	3.048	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN2620151	0.16	0.03	0.17	0.008	0.009	0.04	0.02	0.02	0.006	0.002
RZN2620151	0.16	0.03	0.17	0.008	0.009	0.04	0.02	0.02	0.006	0.002
RZN2613193	0.17	0.17	0.17	0.01	0.012	0.04	0.02	0.01	0.004	
RZN2596277	0.16	0.03	0.16	0.012	0.005	0.03	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2614764	0.16	0.03	0.17	0.013	0.006	0.04	0.01	0.01	0.005	
RZN2614764	0.16	0.03	0.17	0.013	0.006	0.04	0.01	0.01	0.005	
RZN2614764	0.16	0.03	0.17	0.013	0.006	0.04	0.01	0.01	0.005	
RZN2596277	0.16	0.03	0.16	0.012	0.005	0.03	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN0860134	0.17	0.19	0.34	0.014	0.005	0.06	0.02	0.03		

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление (Re, Н/мм2) (ка/мм2)	предел текучести (Rp, Н/мм2) (ка/мм2)	относительное удлинение (A5, %)	Ударная вязкость KCU-20 С Дж/см2	Ударная вязкость KCU+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения KCU+20 С Дж/см2	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN2620151	435		33					
RZN2620151	435		33					
RZN2613193	430		27					
RZN2596277	425		29					
RZN2614764	435		32					
RZN2614764	435		32					
RZN2614764	435		32					
RZN2596277	425		29					
RZN0860134	482		29					



- Примечания:
- 100% неразрушающий контроль.
  - Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.
  - Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
  - При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

ООО "Рязанский  
трубный завод"  
ОТК №2

ОТК \_\_\_\_\_