

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПРМ06/РЗН030225019/ от 03.02.25 г.



Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "Группа Компаний Демидов"-Нгс

Отгружено в: Накладная № ПРМ06/РЗН030225019

Наименование продукции: Трубы стальные электросварные квадратные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86.

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 40*40 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2731266	Ст3сп	40	40	2	RZK3036014	144	2.013	
RZN2731266	Ст3сп	40	40	2	RZK3036013	144	2.013	
RZN2731266	Ст3сп	40	40	2	RZK3036010	144	2.013	
Итого:						432	6.039	
Труба проф 60*60 *3,0 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2736538	Ст3сп5	60	60	3	RZK3047591	64	2.016	
RZN2736538	Ст3сп5	60	60	3	RZK3047590	64	2.016	
RZN2736436	Ст3сп5	60	60	3	RZK3047589	64	2.016	
Итого:						192	6.048	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN2731266	0.17	0.2	0.23	0.016	0.2	0.03	0.03	0.01	0.004	0.001
RZN2731266	0.17	0.2	0.23	0.016	0.2	0.03	0.03	0.01	0.004	0.001
RZN2731266	0.17	0.2	0.23	0.016	0.2	0.03	0.03	0.01	0.004	0.001
RZN2736538	0.17	0.18	0.19	0.01	0.004	0.04	0.02	0.02	0.007	0.001
RZN2736538	0.17	0.18	0.19	0.01	0.004	0.04	0.02	0.02	0.007	0.001
RZN2736436	0.17	0.2	0.42	0.014	0.012	0.03	0.01	0.01	0.005	0.001

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кг/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кг/мм2)	относительное удлинение бs %	Ударная вязкость КСУ-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСУ+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСУ+20 С Дж/см2	сплюсцивание	прочие (при необход.)
RZN2731266	461		31					
RZN2731266	461		31					
RZN2731266	461		31					
RZN2736538	450	320	31					
RZN2736538	450	320	31					
RZN2736436	475	373	28					

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.
 3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
 4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

ООО "Рязанский
трубный завод"
ОТК №2

ОТК _____